

תעודת בדיקה מספר 9411905705

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : צ.ל.פ פולינום בידוד בע"מ
מענו : ת.ד. 37860 ברקאי
תאריך ההזמנה : 2014/04/02

תאור המוצר

חומרי בניה
הדגם הנבדק : סופר פולינום תאורו: יריעת בידוד עם בועות
ארץ יצור : ישראל
שם היצור: צ.ל.פ פולינום
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 2014/03/31 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה
בת"י 755 (2010) כדלהלן:
דרגת התלקחות - V (חמש)
דרגת צפיפות עשן - 3 (שלוש)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
- הערות -
כינוי הדגם ושם הייצור שצויינו לעיל נכתבו בהתאם
להצהרת מזמין הבדיקה.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2014/04/08

תאריך הדפסה מקורי

www.sii.org.il

03-6429080 פקס' 03-6465233

03-6465225 פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שלד: טל' 03-6465230 פקס' 03-6467659, ענף אש: טל' 03-6465190 פקס' 03-6465233

שם החותם: ספיר תועי

תפקידו: כותב

שם החותם: גורה רכרדו

תפקידו: ממונה

תאריך הדפסה מקורי: 2014/04/08

03-6465225 פקס' 03-6465059, ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225

תעודת בדיקה מספר 9411905705

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

דף 2 מתוך 3

מידות הדוגמה: 90 X 27 ס"מ ועובי כולל של כ- 2.5 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 218 גר'/מ"ר

דוגמת יריעה מחומר דמוי אלומיניום ובוועות אוויר המכונה ע"י המזמין:
יריעת בידוד רפלקטיבית סופר פולינום תוצרת צ.ל.פ פולינום בידוד בע"מ

תעודת בדיקה מספר 9411905705

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 1½ דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					V	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	20.0	19.0	23.0	19.2	15.0
2.4.4	סיווג המוצר					3	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה				ראה הערות	
2.5.3	סיווג המוצר					3	